

# Bona Quick

## Technický list

**Vysoce viskózní základní lak na gelové konzistenci. Používá se jako první vrstva na neošetřené dřevo, (bez následného mezibrusu). Použitím mezi vrstvami dojde ke snížení následného oděru, poškrábání a vyplní se drobné nerovnosti pro bezchybnou finální vrstvu povrchové úpravy. Bona Quick má lehké zbarvení dřeva, ale konečné zbarvení se odvíjí od volby vrchního laku.**

- rychleschnoucí gel
- redukuje drobné škrábance při použití mezi vrchními laky
- první vrstva a/nebo i mezi vrstvami
- snadná aplikace špachtlí
- certifikován GREENGUARD pro nízké emise

### Technická data

Typ laku	1-složkový stěrkový lak na vodní bázi
Obsah sušiny:	cca 40%
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	1-2 hod. při 20°C/60% relativní vlhkosti vzduchu
Nářadí k aplikaci:	nerozová ocelová stěrka
Spotřeba:	-neošetřené dřevo: 25-35 m <sup>2</sup> /litr (40-30 g/m <sup>2</sup> ) na jednu vrstvu -mezi vrstvami: cca 50 m <sup>2</sup> /litr (20 g/m <sup>2</sup> )
Bezpečnost:	neklasifikován
Čištění:	zbytky materiálu setřete minimálním množstvím vody. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Trvanlivost:	1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/transport:	při teplotách od +5°C do +25°C během přepravy i skladování.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu	
z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Likvidace:	nakládání s odpady a prázdnými obaly by mělo být řešeno v souladu s místními předpisy.
Balení:	5 litrů
Certifikace:	GREENGUARD, DIBt; bezpečný stavební materiál

### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Povrch, jenž má být lakován, musí být vybroušen až na holé dřevo, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku a jiných nečistot. Doporučujeme jako finální broušení použít brusku Bona Quattro.

Lak nechte temperovat na teplotu místnosti. Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30-60% relativní vlhkosti vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují.  
**Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

### Návod k aplikaci

<b>Neošetřené dřevo:</b>	<b>Mezi vrstvami:</b>
3x Bona Quick	1-2x Bona Quick
2-3 Bona vrchní lak	

**Důležité:** Nedoporučuje se aplikovat více než dvě vrstvy laku za den, vzhledem k riziku extenzivního bobtnání dřeva.

VYHOTOVENO 4/2016

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>



### Aplikace

1. Naneste základní lak pomocí nerezové špachtle. Věnujte pozornost dosažení stejné úrovně nasycení dřeva lakem.
2. Nechte zaschnout, poté naneste druhou vrstvu v opačném směru první vrstvy.
3. Nechte zaschnout, poté naneste poslední třetí vrstvu.

V případě, že použijete Bona Quick jako základní lak, není třeba dělat mezibrus. Většinou nevystoupí vlákna dřeva. Pokud je ale potřebné provést mezibroušení, proveďte ho na vrchním nátěru, ne na Bona Quick.

### Údržba

Bona Quick by nikdy neměl být použit jako finální ošetření dřevěných podlah.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz)

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

VYHOTOVENO 4/2016

**Výrobce:** Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, [www.bona.com](http://www.bona.com), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349